

# Arcade FR

## Karta techniczna

Zalecane użycie : Lekkie namioty – Namioty składane, Markizy tarasowe, Markizy koszowe, Żagiel zacieniający

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
<b>Cechy ogólne</b>				
Nośnik	550 dTex PES HT 495 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne			
Wykończenie	Lakier Cleangard obustronnie			
Ciężar	500		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
UV protection	UPF 50+			
Szerokości	150 150 250 250 302 302		cm	
Nawoje rolek	30 60 30 60 30 60		mb	

## Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	150	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	15	15	daN	EN 17679 / DIN 53363
Przyczepność	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wydłużenie pod obciążeniem	<1	<3	%	NF EN 15619
Odkształcenie resztkowe	<0.4	<1.2	%	NF EN 15619
Wytrzymałość na zimno	-35		°C	NF EN 1876-1
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	[24h]
Odporność na ogień	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. [+33] 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

