

# DICRISTAL 100 PLUS

## Karta techniczna

Zalecane użycie : Elastyczne okna

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Powłoka	PCV			
Grubość	0.965		mm	ISO 5084
Ciężar	1210		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokości	140		cm	
Nawoje rolek	30		mb	

## Cechy ogólne

Powłoka	PCV			
Grubość	0.965		mm	ISO 5084
Ciężar	1210		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokości	140		cm	
Nawoje rolek	30		mb	

## Odporność tkaniny

Wydłużenie przy zerwaniu	324	310	%	ASTM D 882
Wytrzymałość na zimno	-20		°C	ASTM D 1790
Stabilność wymiarowa	5		%	10 min / 50°



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

