

SUNVIEW 40

Karta techniczna

Zalecane użycie : Ochrona słoneczna, Osłony przed wiatrem, Siatki ochronne na elewacje, Siatki, Rolety zewnętrzne w systemach ZIP

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Powłoka	PCV			
Wykończenie	Lakier obustronnie			
Ciężar		470	g/m ²	ISO 3801
Efektywność wiatrowa		72	%	XP G39-100-3
Współczynnik otwarcia		35	%	
Szerokości	305	305	cm	
Nawoje rolek	30	60	mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	45	50	daN	DIN 53.363
Przyczepność	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	[24h]
		M2		NF P 92 503
Odporność na ogień		B1		DIN 4102
		BS		BS 7837

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE



MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

