

Sunblock

Karta techniczna

Zalecane użycie : Pergole, Markizy tarasowe, Glamping -luksusowy kamping-, Żagiel zaciemniający, Hale namiotowe

Uwagi : 100% opaque

Skontaktuj się z nami w sprawie warunków gwarancji

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne			
Wykończenie	Lakier Cleangard obustronnie			
Ciężar	850		g/m ²	ISO 3801
Szerokości	250 250 300 300 300		cm	
Nawoje rolek	60 250 30 60 250		mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	32	28	daN	EN 17679 / DIN 53363
Przyczepność	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wydłużenie pod obciążeniem	<1	<2	%	NF EN 15619
Odkształcenie resztkowe	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Wytrzymałość na zimno	-35		°C	NF EN 1876-1
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	[24h]
	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
Odporność na ogień	T2 [biały]			NF EN 14115
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

