



## LAC 800



800 g/m<sup>2</sup>



3m

## LAC 800

<b>Nośnik</b> <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
<b>Szerokość</b> <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3 m
<b>Nawój</b> <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-250 mb
<b>Powłoka</b> <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
<b>Wykończenie</b> <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
<b>Waga całkowita</b> <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	800 g/m <sup>2</sup>
<b>Wytrzymałość na zerwanie</b> > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	265/255 daN / 5cm
<b>Wytrzymałość na rozdarcie</b> > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarrar / Resistenza allo strappo</i>	32/32 daN
<b>Przyczepność</b> > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	10 daN / 5 cm
<b>Wytrzymałość na przebicie</b> > NF EN ISO 12236 <i>Résistance au poinçonnement / Durchstossfestigkeit resistencia a la perforación / resistenza alla perforazione</i>	5.5 kN
<b>Wytrzymałość na temperatury</b> > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)



939



WIĘCEJ INFORMACJI



SCTEX.FR/L800

Wartości średnie. Kupujący nasze produkty jest odpowiedzialny za sprawdzenie czy powyższe dane w aktualnej karcie katalogowej dostępnej pod adresem [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com), są obowiązujące

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com) / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obestehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com) / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com) / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

SYSTEM  
LOWICK

MADE IN  
FRANCE



RESOURCE

FINITION  
CLEANGARD

REACH  
COMPLIANCE

vinyl plus  
COMMITTED TO  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 Beyond  
technical  
textiles

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

