



ZEBRA 670



670 g/m²



M2 / BS



2.18 m



Gama
kolorów

ZEBRA 670

Nośnik <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	2.18 m
Nawój <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	65 mb
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC
Waga całkowita <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	670 g/m ²
Odporność na rozerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	250/250 daN / 5cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	27/27 daN 10 daN / 5cm
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	
Odporność na temperaturę > NF EN 1876-1 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-40°C +70°C (24h)
Trudno zapalność <i>> NF P 92507 / DIN 4102 / EN 13501-1 / Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 / BS B-s2-d0


~~~~~ Szerokość całkowita 218 cm / Szerokość użytkowa 216 cm - 2 cm na zakładkę w konfekcjonowaniu

**[FR]** Laize Totale 218 cm / Laize Utile 216 cm  
2 cm pour le recouvrement lors de la confection

**[DE]** Gesamtbreite 218 cm / Verarbeitungsbreite 216 cm  
Rapport 2 cm

**[ES]** Ancho total 218 cm / ancho útil 216 cm  
2cm de superposición para la confección


**[IT]** Altezza totale cm 218 / Altezza utile cm 216  
2 cm di sormonto per l'accoppiamento / saldatura dei teli



7686



7687



7688



7685



MORE  
INFORMATION



SCTEX.FR/ZEB670

Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie ważności powyższych danych w najnowszej karcie technicznej dostępnej na stronie [www.saintclairtextiles.pl](http://www.saintclairtextiles.pl)

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com) / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com) / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com) / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

